

Műleírás és restaurálási javaslat.

Augustinus Kódex

- kora: XV.szdz.
- méretei: 28,5 x 44 cm
- őrzőhelye: OSZK.
- jelzet: Cod. Lat. 121.

Restaurálás előtti állapota

Tábláit vörös unibársony borítja. A szövet poros, szennyezett, hiányos. Középrészén nagy kiterjedésű vízfoltok láthatók. Elszíneződést és foltosodást okozott a korábbi javításnál használt ragasztóanyag is.

A bársony flórja különösen az éleknél és a tábla sarkainál teljesen lekopott.

Hiányok a mechanikai igénybevételnek leginkább kitett területeken mutatkoznak - a sarkoknál valamint a gerinc alsó és felső szélén. Három csatörögztető pánt hiányzik, az egyetlen megmaradt sérült, széle felbomlott.

Restaurálási javaslat

1. A kötés lebontása

2. Tisztítás

Desztillált vízben oldott ionmentes mosószerrel a szintartóssági próbák eredményétől függően.

3. Konzerválás

A további biztonságos megőrzés érdekében a bársony teljes alátámasztását javasoljuk megfelelő színűre festett pamut alábélelő anyaggal. Az eredeti bársony és az alábélelő rögzítését varrókonzerválással végezném. Varrófonalnak finom lenfonalat használva.

A hiányokat a szükséges formájúra vágott bársonydarabok beillesztésével oldanám meg.

A lekopott flór pólására nincs lehetőség. A kiegészítéshez pamutbársonyt használnék tekintettel az eredetitől való megkülönböztethetőségre.

4. A hiányzó csatrögzítő pántokat az eredetihez jellegében hasonló, de ettől eltérő kötésű szövött szalaggal pótolnám.

Anyagvizsgálatok

1. bársony : Láncfonal sodrata: selyem
Vetülék -"- : selyem
Flór : selyem , sodratlan.

Szövetszerkezet:

2. Kapitális varrófonala: Zöld 2ágú "S" sodratu selyem
Világosdrapp 2ágú "S" sodratu selyem

Fenti restaurálási munka kb. 60 órát vesz igénybe összesen :7000 Ft.

Sipos Enikő

Bp. 1988 ápr. 6.

Sipos Enikő
restaurátor.