

Restaurátor: Lente Zsuzsanna		Laborvezető: B. Közocsa Ildikó	
Munkamenet	vegyszer, v. anyag	Munkamenet	vegyszer, v. anyag
<u>Könyvtest restaurálása</u>		<u>Kötés restaurálása</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> fertőtlenítés <input type="checkbox"/> szétbontás <input type="checkbox"/> ellenőrzés, számozás <input checked="" type="checkbox"/> mechanikai tisztítás <input checked="" type="checkbox"/> javítás, kiegészítés <input type="checkbox"/> savtalanítás <input type="checkbox"/> mosás <input type="checkbox"/> fehérítés <input type="checkbox"/> folttisztítás <input checked="" type="checkbox"/> erősítés lábnál <input checked="" type="checkbox"/> színek rögzítése <input type="checkbox"/> pergamen konzerválás <input type="checkbox"/> beágyazás, kasirozás <input type="checkbox"/> laminálás tinta rögzítés <input type="checkbox"/> hasítás <input type="checkbox"/> csikra akasztás <input type="checkbox"/> szalagra fűzés <input type="checkbox"/> bordára fűzés <input type="checkbox"/> bordák javítása <input checked="" type="checkbox"/> előzékkészítés <input type="checkbox"/> ereszreверés <input checked="" type="checkbox"/> oromszegések javítás <input type="checkbox"/> régi elemek rádolgozása <input checked="" type="checkbox"/> segédanyagok festése <input checked="" type="checkbox"/> ragasztóanyagok <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Preventol 5%-os etanolban oldva  ecsettel, radirporral vakbélhártya pergamen, öntött pergamenpéppel  5%-os Klucel isopropil-alkoholban cimlapon kék, barna: 5%-os Klucel 2,5%-os paraloid etilacetátban retuspisztolyal  javítás peragennel tisztítás, javítás kamillatea rizskeményítő kevés planatolal	<input type="checkbox"/> fertőtlenítés <input type="checkbox"/> szétbontás <input type="checkbox"/> töredékek kibontása a kötéstáblából, gerincről <input checked="" type="checkbox"/> bőr tisztítás <input type="checkbox"/> bőr lágyítás, konzerválás, <input type="checkbox"/> pergamen tisztítás <input type="checkbox"/> pergamen lágyítás, konzerválás <input type="checkbox"/> fatáblák <input type="checkbox"/> papirtáblák <input type="checkbox"/> restaurálása <input type="checkbox"/> újak készítése <input type="checkbox"/> gerinc kasirozása <input type="checkbox"/> bőrrel <input type="checkbox"/> vászonnal <input type="checkbox"/> papirral <input type="checkbox"/> borítás <input type="checkbox"/> új <input type="checkbox"/> régi <input type="checkbox"/> félbőr <input type="checkbox"/> félpergamen <input type="checkbox"/> egészbőr <input type="checkbox"/> egészpergamen <input type="checkbox"/> vászon <input type="checkbox"/> papir <input checked="" type="checkbox"/> visszahelyezés <input type="checkbox"/> gerincre <input type="checkbox"/> táblákra <input type="checkbox"/> előzékek <input type="checkbox"/> tükrök <input type="checkbox"/> festés <input type="checkbox"/> doboz <input type="checkbox"/> tok <input type="checkbox"/> aranyozás <input type="checkbox"/> csat <input type="checkbox"/> új <input type="checkbox"/> régi <input type="checkbox"/> veretek <input type="checkbox"/> új <input type="checkbox"/> régi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
A restaurálás munkaideje 91 óra			
Megjegyzés			
Hátsó táblán lábnál egy szög hiányzik ezért a csat meglazult. az előzékeken a szögek okozta rozsdafoltokat szikével eltávolítottuk.			



R e s t a u r á l á s i   a d a t l a p

Intézet/osztály neve:  
Kézirattár

Megjegyzés:

Jelzet Cod.Lat.    Érkezett 89.II.2.  
254.  
Naplószám 13/89    Elkészült 89.XII.30.

A mű Polybii historiarum.... libri.  
/Firenzei műhely/ 1450-1470 között.

Kötés

-méret 23 x 33 x 5 cm  
-anyag fatáblás egészbarsony, lila  
-típus egykoru

Állapota

felső tábla kopott, hiányos, rovarragott  
alsó tábla -"- -"- -"-    4 db sárgaréz verettel  
gerinc a bársony a bordákról    lekopott, nyílásban elgyengült  
füzés:     ép     sérült    5 db duplaborda, hasított bőrbindek  
oromszegők:  van     nincs    szines fonalból, kissé sérültek  
előzéklapok, tükrök:  
 elől: 1 pár     bejegyzések  
 hátul: 1 pár     bejegyzések

Könyvtest

- lapok     épek,  sérültek,    lábnál penészfoltosak, elgyengültek  
           fertőzöttek  
- pH: -

Fényképek

- restaurálás előtt 6 szines  
- restaurálás után \_\_\_\_\_

Egyéb:    Festett metszés

Tervezett munkaidő: 100 óra